



FINPLAST

LE PITTURE

RIVESTIMENTI POLIURETANICI

FINPOL 50 TX

RIVESTIMENTO A SPESSORE

Rivestimento a spessore, poliuretanico, bicomponente. Intermedio per pavimentazioni industriali, terrazze praticabili, scantinati (anche in presenza di controspinta), per finitura a buccia.

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,4 gr/cm ³
LEGANTE	Poliuretanico bicomponente
PIGMENTO	Biossido di titanio - Pigmenti inorganici
CARICHE	Farine di quarzo micronizzate
TEMPO DI UTILIZZO	20 minuti circa
VISCOSITÀ	Alta
POLIMERIZZ. COMPLETA	7 / 10 giorni
RESIDUO SECCO	96% (3 ore a 120° C.)
RESA	800 gr/m ²

impiego

Rivestimento di pavimentazioni industriali e pareti. Pedonabile, impermeabile, parzialmente elastico; idoneo al contatto con sostanze alimentari; rivestimenti impermeabili di strutture interrato; idoneo per finiture a buccia. Data la sua limitata resistenza agli U.V. è opportuno applicare una mano di finitura a film sottile quale FINPOL 30 o FINPOL 40.

applicazione

Il prodotto viene fornito in due confezioni separate contraddistinte da **PARTE A** e **PARTE B** predosate, da miscelare accuratamente con trapano elettrico dotato di apposita girante al momento dell'utilizzo.

Applicare il prodotto ottenuto entro 20 minuti successivi alla miscelazione. L'applicazione può essere fatta a rullo o a spatola.


I supporti devono essere completamente asciutti e puliti, esenti da grassi, vecchie pitture e parti incoerenti. Usare comuni mezzi di protezione (guanti). Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Le vasche adibite al contenimento d'acqua dovranno essere utilizzate solo dopo 10 giorni e previo lavaggio delle superfici.

packaging



KG 10 KG 5

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

codice prodotto

978

smaltimento

