



RIVESTIMENTI POLIURETANICI

packaging

FINPOL 20

RIVESTIMENTO

Rivestimento poliuretanico bicomponente a spessore. Intermedio per successiva finitura lucida ad alta resistenza agli U.V.



KG 10 KG 5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO 1,3 gr/cm³

LEGANTE Poliuretanico bicomponente
PIGMENTO Biossido di titanio - Ossidi di ferro
CARICHE Farine di quarzo micronizzate

TEMPO D'UTILIZZO

POLIMERIZZAZIONE COMPLETA

RESA

30/40 minuti circa


7/10 giorni

1000 gr/m²

RESIDUO SECCO 99% (3 ore a 120° C.)

VISCOSITÀ Medio alta

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano 33 confezioni x pallet

impiego

Rivestimento di supporti cementizi soggetti a dilatazioni. Impermeabilizzazioni generiche anche in contatto con sostanze alimentari. Pavimentazioni industriali.

codice prodotto

978

applicazione

Il prodotto viene fornito in due confezioni separate contraddistinte da **PARTE A** e **PARTE B** predosate, da miscelare accuratamente con trapano elettrico dotato di apposita girante al momento dell'utilizzo. Applicare il prodotto ottenuto entro 30/40 minuti dalla preparazione.

L'applicazione può essere fatta a rullo e spatola.

Per applicazione a spruzzo diluire con SOLVENTE 98 dal 7 al 15%

I supporti devono essere completamente asciutti e puliti, esenti da grassi e vecchie pitture. Usare comuni mezzi di protezione (guanti). Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso. Le vasche adibite al contenimento d'acqua, dovranno essere utilizzate solo dopo 10 giorni e previo lavaggio delle superfici.

smaltimento

