



# FINPLAST

LE PITTURE



PRODOTTI PER LEGNO E FERRO

packaging

## FINZINCO

PRIMER ANTICORROSIVO

Primer sintetico per superfici zincate, ferrose o leghe leggere, a base di resine alchidiche modificate e fosfato di zinco. La sua forza antiossidante e anticorrosiva garantisce il manufatto trattato per lunghi periodi di esposizione anche in condizioni climatiche molto severe. Sovraverniciabile con smalti alchidici tipo FINALKID.




LT 10 LT 5 LT 2,5 LT 0,750

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

PESO SPECIFICO	1,43
VISCOSITÀ	2500:-3500 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 475%
CONTENUTO SOLIDO	65%
ASPETTO	Opaco
COLORE	Bianco / Grigio / Rosso (su richiesta tinte Ral)
LEGANTE	alchidico
RESA	10/15 m <sup>2</sup> /l
DILUIZIONE	7% con diluente nitro; diluente sintetico
TEMPI DI ESSICAZIONE	Fuori polvere dopo 30-60 min Fuori tatto dopo 120-180 min / in profondità fino a 2gg
ADESIONE	100% con quadrettatura di 1 mm



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

impiego

Fondo indicato per la lamiera e/o strutture zincate, grondaie, ringhiere esterne, alluminio e leghe leggere.

codice prodotto

891

applicazione

Preparazione del supporto:

Superfici ferrose: la superficie da verniciare deve essere asciutta, sgrassata ed esente da polvere e ruggine.

Lamiera zincata: pulire con cura da scorie estranee, untuosità ed ossidazione superficiale. Sgrassare perfettamente con soluzioni di solventi ad azione decapante.

Applicazione con pennello o airless, previa diluizione massimo al 7% con diluente nitro antinebbia.

smaltimento

